

## Poroton-Planziegel-T8

- Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
- KfW-Effizienzhäuser und im Passivhaus-Niveau

**Materialgruppe 263**



Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung $\sigma_0$ [MN/m <sup>2</sup> ]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$ [MN/m <sup>2</sup> ]
Z-17.1-1085	0,60	0,08	6	0,55	1,4

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>2</sup>	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>3</sup>	
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han											
<b>Wandstärke 36,5 cm</b>																	
●	●	●	●	●	●	●	3735319	<b>Plan-T8-36,5</b>	12 DF	24,8 x <b>36,5</b> x 24,9	6	0,60	13,5	60	16	44	
<b>Wandstärke 42,5 cm</b>																	
Si · Bu	Ob	Ei			Ma		3736324	<b>Plan-T8-42,5</b>	14 DF	24,8 x <b>42,5</b> x 24,9	6	0,60	15,7	48	16	38	
<b>Wandstärke 50,0 cm</b>																	
		Ei					3736376	<b>Plan-T8-50,0</b>	16 DF	24,8 x <b>50,0</b> x 24,9	6	0,60	18,5	48	16	33	

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0–3.
- Wandstärke 36,5 cm: Denken Sie bei Ihrer Bestellung bitte an die Anfangsziegel zur sicheren Einhaltung des Überbindemaßes.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

## Poroton-Anfangsziegel

**Materialgruppe 263**



Wandstärke 36,5 cm							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>2</sup>	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>3</sup>
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
●	●	●	●	●	●	●	3735162	<b>Plan-36,5-AK</b>	6 DF	12,3 x <b>36,5</b> x 24,9	6	–	6,7	96	–	–

AK = Anfänger kurz

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/ DIN EN 771-1), siehe Seite 30.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

Standorte						
1	Sittensen · Buldern · Rietberg	Si · Bu · Ri	5	Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt	BN · An · He	
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo	6	Malsch · Teningen · Mühlacker	Ma · Te · Mü	
3	Eisenberg · Zwickau · Schirnding · Hainichen	Ei · Zw · Sc · Hai	7	Hanau	Han	
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er				